

PASTA CEMENTICIA

MASILLA PARA ACABADO FINAL (USO EXTERIOR)



La **PASTA CEMENTICIA RENO**, es un producto formulado a base de carbonato de calcio, Hidróxido de Calcio, Cementos y Aditivos especiales el cual una vez mezclado con agua forma una masilla plástica, fácil de trabajar y de alto rendimiento para dar acabados finales dejando una superficie lisa.

USOS

Reparar, subsanar irregularidades y relleno para paredes, reparar grietas y fisuras, tapar cabezas de tornillos, recubrimiento de esquineros y otros elementos de terminación.

CARACTERISTICAS

- Producto homogéneo preparado en proporciones dosificadas, material en polvo.
- Listo para usar, solo agregue agua
- Fácil preparación, no hace grumos
- Consistencia cremosa, buena extensibilidad y fácil de aplicar.
- Buena adherencia y dureza

LIMITACIONES

No debe ser mezclada con agua sucia ni otro líquido diferente. No debe ser mezclada con otra pasta de amarre, ya que su comportamiento cambia.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpia de contaminantes como grasas, polvo y óxido.
- Elimine los elementos que presenten mala adherencia, humecte soportes muy absorbentes con una imprimación al agua.
- Agregue de 4 a 5 litros de agua por cada 10 kilos de **PASTA CEMENTICIA RENO**.
- Vierta lentamente la masilla base sobre el agua, revuelva hasta que esta vaya tomando su consistencia.
- Dejar reposar 5 minutos aproximadamente, hasta que la **PASTA CEMENTICIA RENO** se humecte bien.
- No añadir agua ni polvo si la mezcla ha comenzado a fraguar.

PRECAUCIÓN

Este producto puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. En caso de ingestión y quemaduras, utilice agua potable para lavar. Consulte a su médico.

APLICACIÓN

- Se aplica con una espátula o llana.
- No se debe dar mucha carga del material, ya que, de lo contrario, la pasta seca con dificultad.
- Una vez seca, lijar la superficie suavemente.
- Para reparar o empastar superficies de cualquier tipo, se pueden aplicar manos de hasta varios centímetros.

PRESENTACIÓN

Saco de 25 kilos.

RENDIMIENTO

La **PASTA CEMENTICIA RENO** cubre aproximadamente 25 metros cuadrados por cada saco de 25 kilos.

TIEMPO DE UTILIZACIÓN

El tiempo de utilización del producto es de aproximadamente 30 minutos, a partir de la mezcla con agua.

Una vez seca, la pasta no debe ser reutilizada.

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y ventilado, libre de humedad, agua y sol.

Tiempo aproximado de fraguado: 90 Min